



**Werkstoffdatenblatt: PE 500 Regenerat :**

Eigenschaften	Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	PE 500 Regenerat
Farbe	-	-	grün schwarz
Mittlere molare Masse (mittleres Molekulargewicht)	-	10 <sup>6</sup> g / mol	0,5
Dichte	1183	g / cm <sup>3</sup>	0,96
Wasseraufnahme			
- nach 24/96 h Lagerung in Wasser von 23°C (1)	62	mg	- / -
	62	%	- / -
- bei Sättigung im Normalklima 23°C / 50% RF	-	%	-
- bei Sättigung im Wasser von 23°C	-	%	0,01
<b>Thermische Eigenschaften (2)</b>			
Schmelztemperatur	-	°C	130 - 135
Dynamische Glasübergangstemperatur (3)	-	°C	- 95
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	-	W / (K · m)	0,40
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient			
- mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	-	m / (m · K)	-
- mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	-	m / (m · K)	150 x 10 <sup>-6</sup>
- mittlerer Wert zwischen 23 und 150°C	-	m / (m · K)	-
Wärmeformbeständigkeitstemperatur			
- Methode A: 1,8 MPa	75	°C	44
Vicat-Erweichungstemperatur - VST/B50	306	°C	80
Obere Gebrauchstemperaturgrenze in Luft			
- kurzzeitig (4)	-	°C	90
- dauernd: während 5.000 / 20.000 h (5)	-	°C	- / 80
Untere Gebrauchstemperatur (6)	-	°C	- 60
Brennverhalten (7)			
- „Sauerstoff-Index“	4589	%	< 20
- nach UL 94 (Dicke 3 / 6 mm)	-	-	HB / HB
Spezifische Wärmekapazität	-	J / (g · K)	1,84
<b>Mechanische Eigenschaften bei 23°C (8)</b>			
Zugversuch (9)			
- Streckspannung / Bruchspannung (10)	527	MPa	28 / -
	527	MPa	- / -
- Bruchdehnung / Reißdehnung (10)	527	%	> 50 / -
	527	%	- / -
- Zug-Elastizitätsmodul (11)	527	MPa	1300
	527	MPa	-



**Werkstoffdatenblatt: PE 500 Regenerat :**

Eigenschaften		Prüfmethoden ISO / (IEC)	Einheiten	PE 500 Regenerat
Druckversuch (12)				
- Drucksp. bei 1 / 2 / 5 % nomineller Stauchung (11)	+	604	M Pa	9 / 14,5 / 22
Zeitstand-Zugversuch (9)				
- Spannung die nach 1.000 h zu einer	+	899	M Pa	-
Dehnung von 1% führt ( $\sigma_{1/1000}$ )	++	899	M Pa	-
Charpy Schlagzähigkeit (13)	+	179/1eU	kJ / m <sup>2</sup>	o. Br.
Charpy Kerbschlagzähigkeit	+	179/1eA	kJ / m <sup>2</sup>	85 P
Charpy Kerbschlagzähigkeit (15° Spitzkerbe, beidseitig)		DIS 11542-2	kJ / m <sup>2</sup>	≥ 20
Izod Kerbschlagzähigkeit	+	180/2A	kJ / m <sup>2</sup>	-
	++	180/2A	kJ / m <sup>2</sup>	-
Kugeldruckhärte (14)	+	2039-1	N / mm <sup>2</sup>	45
Rockwellhärte (14)	+	2039-2	-	-
Shore-Härte D (3 / 15 s)		868	-	66 / 64
Gleitreibungskoeffizient $\mu$ (15)			-	0,25
Gleitverschleiß V (15)			$\mu$ / km	-
<b>Elektrische Eigenschaften bei 23°C</b>				
Durchschlagfestigkeit (16)	+	(60243)	kV / mm	-
	++	(60243)	kV / mm	-
Spezifischer Durchgangswiderstand	+	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	-
	++	(60093)	$\Omega \cdot \text{cm}$	-
Spezifischer Oberflächenwiderstand	+	(60093)	$\Omega$	-
	++	(60093)	$\Omega$	-
Dielektrizitätszahl $\epsilon_r$ - bei 100 Hz	+	(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
Dielektrischer Verlustfaktor $\tan \delta$ - bei 100 Hz		(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
- bei 1 MHz	+	(60250)	-	-
	++	(60250)	-	-
Vergleichszahl der Kriechwegbildung (CTI)	+	(60112)	-	-
	++	(60112)	-	-